



ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Loritone. Отшлифовать абразивами P120–P320 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить вновь, используя очиститель силикона.

ВЕРСИЯ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»



Смешивание

2:1 по объему / 100:30 по массе с отвердителем для эпоксидного грунта. Разбавление до 20% по объему с разбавителем для акриловых материалов Loritone



Вязкость

18–22 сек (DIN 4мм), при +20°C



Жизнеспособность

8 часов при 20°C



Дюза

1,3–1,4 мм, 1,5–2,5 бар



Нанесение

Наносить 1–3 слоя
Рекомендуемая температура использования +15..+30°C. Влажность не более 75%



Выдержка между слоями

10–15 мин при +20°C

Выдержка перед нанесением последующих покрытий

30–60 мин при +20°C



Рекомендуемая толщина

30–50 мкм (2 слоя)
Теоретический расход 150 г/м²



Сушка при +20°C 18–24 ч в зависимости от толщины; при +60°C 1 ч



Дальнейшая обработка

«по-сухому»: абразивами P320–P500
«по-мокрому»: абразивами P600–P1000

2К Грунт эпоксидный 2:1

Epoxy Primer

Двухкомпонентный эпоксидный грунт.

Применяется для защиты от коррозии поверхностей из углеродистых и оцинкованных сталей, алюминия и его сплавов, а также окраски панелей из стеклопластика. Легко наносится, хорошо сохнет, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Использование методом «мокрый по мокрому».

Поверхности, пригодные для нанесения:

стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из цветных металлов и их сплавов, стеклопластики, отшлифованный заводской грунт или заводское ЛКП.

Последующие покрытия

Полиэфирные шпатлевки, акриловые грунт-наполнители, акриловые и базовые эмали.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.



Внимание

Наносить полиэфирные шпатлевки не менее чем через 5 ч. Не наносить Грунт эпоксидный Loritone на кислотосодержащие грунты. Нельзя оставлять подготовленную поверхность на длительный срок незащищенной, наносить грунт сразу после очистки металла. Соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, время сушки, требования к нанесению материала. Не использовать по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

а р т и ку л	EP 4201/EP4202
ц в е т	серый, черный
ф а с о в к а	банка 1 л
м а с с а б р у т т о	1,63 кг
к о л - в о в у п а к о в к е	6