





















Техническая информация (08/24)

MOBIHEL 1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY

- Однокомпонентный грунт-наполнитель
- Легко использовать
- Быстрая сушка: 30 мин / 20 C
- Адгезия к стальной и алюминиевой поверхности
- Оцинкованная поверхность требует предварительной обработки MOBIHEL PRIMER.
- Подходит для последующей покраски любыми эмалями MOBIHEL.
- Цвет: серый

			
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	 P220 - P280	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
		MOBIHEL ПРАЙМЕР	

	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	22-26 сек. 40 - 60% MOBIHEL QDRY РАЗБАВИТЕЛЬ ВЕСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ
	Распыление:	1,6-1,8 мм 2-2,5 бар
	Количество слоев: Толщина покрытия:	2 80 - 90 мкм
	Выдержка/выпаривание:	8 - 10 мин. /20°C
	Время сушки при 20°C:	30 мин

	Сухое шлифование:	P400 - P600
	Мокрое шлифование:	P600 – P1200
	Дальнейшая обработка:	Любой лак или эмаль марки MOBIHEL
	Срок хранения:	12 месяцев

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-3 (01.08.2024)