



AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1

Kolor: biały, jasnoszary, ciemnoszary, czarny

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 136	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 biały 900 ml
43 137	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 czarny 900 ml
43 138	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 jasnoszary 900 ml
43 139	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 ciemnoszary 900 ml
	Utwardzacz do podkładu wypełniającego 2K 5:1 150 ml
43 198	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 biały 480 ml
43 199	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 czarny 480 ml
43 200	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 jasnoszary 480 ml
43 201	Akrylowy PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1 ciemnoszary 480 ml
	Utwardzacz do podkładu wypełniającego 2K 5:1 150 ml

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład na bazie żywic akrylowych. Zapewnia doskonałe właściwości izolujące, dobre właściwości wypełniające oraz bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Przeznaczony do obróbki zarówno na sucho jak i na mokro. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu może być pokrywany różnymi systemami lakierów nawierzchniowych.

PODŁOŻE:

- stal,
- aluminium po uprzednim zastosowaniu warstwy podkładu reaktywnego,
- szpachłówki poliestrowe,
- laminaty poliestrowe;
- laminaty z włókien węglowych,
- tworzywa sztuczne po uprzednim zastosowaniu podkładu na plastik PRIMER marki POLFILL,
- stare powłoki lakiernicze,
- podkłady reaktywne,
- podkłady epoksydowe,
- drewno oraz pochodne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Obrabianą powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu, odtłuścić za pomocą – zmywacz antysilikonowy lub uniwersalny marki POLFILL. Dokładnie osuszyć.



PRZYGOTOWANIE PODKŁADU:

		Proporcje mieszania objętościowo	
	Podkład	5	5
	Utwardzacz	1	1
	Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych	5%	15%
Podkład z utwardzaczem wymieszać dokładnie, a następnie dodać w odpowiedniej ilości Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych marki POLFILL i mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.			
Nie należy przekraczać zalecanych ilości rozcieńczalnika i utwardzacza.			

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA:

	Lepkość natryskowa DIN 4/20°C	50 – 20 s w zależności od ilości użytego rozpuszczalnika
--	-------------------------------	--

NANOSZENIE:

	Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1,6 – 1,8 mm przy ciśnieniu zalecanym przez producenta sprzętu.	
	Liczba warstw:	1 - 3
	Trwałość mieszanki:	Powyżej 30 minut w 20°C
	Czas odparowania między warstwami:	8 - 15 minut w 20°C w zależności od dodanej ilości rozcieńczalnika, temperatury i wilgotności otoczenia.
Aplikację wykonywać w temperaturze 10°C - 30°C i wilgotności względnej nie większej niż 70%.		
Wydajność produktu jest uzależniona od jakości przygotowywanego podłoża oraz sposobu nakładania.		

CZAS WYSYCHANIA:

	W temperaturze 20°C	3 godziny	
	<i>Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas utwardzania.</i>		
	W temperaturze 60°C	20 – 30 minut	
	Promiennik IR	Wyrzewanie wstępne (Flesh-off)	4 min.



		Wyrzewanie pełne (Full-bake)	8 – 10 min.
		W razie potrzeby, po ostudzeniu pokrytego elementu do temperatury otoczenia, powtórzyć cykl wygrzewania pełnego.	

SZLIFOWANIE:

MASZYNOWE		
	Na sucho:	P240 – P600
	Na mokro:	P400 – P800

RĘCZNE		
	Na sucho:	P320 – P800
	Na mokro:	P400 – P1000

NA PODKŁAD MOŻNA APLIKOWAĆ:

- akrylowe powłoki 1K, 2K,
- szpachlówki natryskowe,
- bazy rozpuszczalnikowe,
- bazy wodne,
- powłoki poliuretanowe.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Ciecz o wysokiej lepkości, o aromatycznym, słodkim zapachu.

Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 540 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.



ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Stosować wyłącznie z utwardzaczem przeznaczonym do podkładu wypełniającego 2K 1:5 marki **POLFILL**.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych marki **POLFILL**

Rozpuszczalnik NITRO marki **POLFILL**

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.