

Лак бесцветный HS «Premium Pro»

Описание

Высококачественный 2K акрил-уретановый лак серии PRO с высоким сухим остатком, характеризуется идеальным прозрачным слоем и высокой механической устойчивостью к царапинам и сколам. Имеет очень высокий блеск, быстро отверждается и набирает конечные свойства.

Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания. Легкий в нанесении, не дает закипаний, срывов, просадок. Содержит специальные добавки против УФ излучения. Рекомендуется для легковых авто и мотоциклов. Предназначен для нанесения на все типы красок в т.ч. на водной основе. Используется для локального, панельного и полного ремонта.


Пропорции:






	По объему	По весу (гр)
Лак	2	100
Отвердитель	1	49
Разбавитель RS	0...2 %	

Разбавитель: не требуется в большинстве случаев. Однако, при необходимости, (в зависимости от марки/модели краскопульты) допускается до 2 %.

Нанесение:

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 20 °C и влажности не более 75%. После смешения лака и отвердителя - для удаления пузырьков воздуха из смеси – смесь оставить на 5 минут.

	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
 Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,2	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,4	1,8-2,2	15

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 40-60 мкм	 15 мин при 20°C	 2	 2,5 часа	 16-18 с Din(4)	 420 г/л

Сушка

 На отлип, при 20 °C 7 часов	 Монтажная, при 20 °C 9 часов	 Выдержка перед ускоренной сушкой 15-20 мин	 На отлип, при 60 °C 20 мин	 ИК 7-10 мин
---	--	--	--	---