



S99 UNISOFT PUTTY WHITE

Stucco universale a medio peso specifico

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Stucco universale a medio peso specifico per la stuccatura di ogni tipo di supporto, dotato di ottima spatolabilità e compattezza. La sua particolare composizione permette una eccezionale carteggiabilità, minima permeabilità all'umidità, forte potere adesivo ed ottima finitura. Non aggiunge peso ai manufatti dove la leggerezza è importante come nei settori nautica, aeronautica, veicoli industriali, autobus, ecc. Durante la carteggiatura si ha una maggiore quantità di materiale asportato a particelle grosse con una notevole riduzione di polvere dispersa nell'ambiente. Il VOC del prodotto pronto all'uso misurato secondo ISO 11890 risulta inferiore ai 250 g/l, limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliestere insature e cariche speciali
Peso specifico:	1.3 ± 0,05 kg/l
Colori disponibili:	Bianco
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



- * Lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, lamiera d'acciaio, plastiche
- * Vernici Originali o vecchie verniciature ben consolidate



- * Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere
- * Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente lo stucco con il 1-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perché potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.

E) LAVORAZIONE :


1-3% induritore in pasta potlife 3-5' a 20° C.



applicazione a spatola



< 30' a 20° C.



4-5' a 1 mt.



**P60-P120 sgrossatura
P180-P220 rifinitura**

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

**Primer A14, A15
Stucco Spray F18
Fondo Isopol F09
Fondo Acrilico F04, F16, F02
Fondo Acrilico Colorabile F06**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.