

Техническая спецификация

ЗАЩИТНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ

PROTECTIVE ANTICORROSION COMPOUND

арт. 5537

Антикоррозионный защитный состав на основе битума, модифицированного синтетическими смолами, с содержанием ингибиторов коррозии, функциональных добавок, наполнителей и органического растворителя. Состав предназначен для защиты от коррозии нижних частей кузовов автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и другой транспортной техники, различных металлоконструкций при их производстве, а также при проведении ремонтных работ. Обеспечивает высокую степень защиты от воздействия внешней среды: влаги, солей, реагентов. Не окрашивается.

Цвет	Черный
Объемное содержание нелетучих веществ	50 %
Плотность	1.1 кг/л
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана	Не менее 1500 часов
фасовка	1 кг (Евробаллон)



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирена и высушена.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +10°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C. Влажность воздуха не более 85%.



НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, двигатель. Перед применением следует встряхнуть баллон в течении 2 – 3 минут.

Рекомендуется наносить пистолетом для защитных/анигравийных составов. Рабочее давление 2-6 бар. Может быть нанесен кистью.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемая толщина мокрого слоя 500 µm, толщина сухого покрытия 250 µm. Теоретический расход 0.55 кг/м².



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Однослойное покрытие при толщине сухого слоя 250 µm при температуре 20°C.	
На отлип	7 часов
До образования полутвердого эластичного покрытия	12 часов
Полный набор физико-механических свойств	7 суток

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продукта. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения состава. Использовать растворитель.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.