

Лак бесцветный «STANDART»

Описание

2К акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком, характеризующийся идеальным прозрачным слоем. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск, быстро отверждается и набирает конечные свойства. Характеризуется высокой механической устойчивостью к царапинам и сколам. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания. Содержит специальные добавки против УФ излучения. Рекомендуется для легковых авто и мотоциклов. Предназначен для нанесения на все типы красок в т.ч. на водной основе. Может использоваться для локального, панельного и полного ремонта.

Пропорции:

	По объему	По весу (гр)
Лак	2	100
Отвердитель	1	48,5
Разбавитель	Не требуется	

Разбавитель: не требуется

Нанесение:



Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 75%



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,2	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,4	1,8-2,2	15

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC	Сухой остаток
 15-20 мкм	 5-7 мин при 20°C	 2	 2,0 часа	 14-16 с Din(4)	 450 г/л	 40-50 мкм

Сушка

 На отлип, при 20 °С 2 часа	 Монтажная, при 20 °С 7-9 часов	 Выдержка перед ускоренной сушкой 20-25 мин	 На отлип, при 60 °С 15-20 мин	 ИК 7-10 мин
--	--	--	---	---