



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ





ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

EPOXY PRIMER 1:1 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 1:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ Антикоррозионный эпоксидный грунт 1:1 Отвердитель 1:1 для эпоксидного грунта	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественный двухкомпонентный эпоксидный грунт премиум класса с антикоррозионными добавками. Очень хорошо работает как межслойный изолятор. Особенно рекомендуется для нанесения методом «мокрым по мокрому». - Отличная защита стальных поверхностей. - Легко размешивается и наносится. - Отличная растекаемость. - Высокая адгезия к различным поверхностям.	
	
Цвет: светло-серый, чёрный Степень блеска: мат	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 540 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
--

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Эпоксидный грунт можно наносить на: - Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные - Гальваническую оцинкованную сталь - Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP) - Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки - Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные	Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия! Для шлифования рекомендуем: - наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) для шлифования вручную «по мокрому» и «по сухому» - наждачную бумагу с градацией P180÷P220 для машинного шлифования «по сухому»
--	--

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
ИКОНА	ПРИМЕНЕНИЕ	ИКОНА	КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА
	Для кузовного ремонта в качестве изолирующего антикоррозионного грунта под шлифование, а так же для нанесения «мокрым по мокрому».		«Мокрым по мокрому»: 1,5÷2 слоя, около 25÷50 µm сухого слоя. Грунт-наполнитель: 2÷3 слоя, 100÷140 µm сухого слоя.
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму Грунт 1 Отвердитель 1 Разбавитель не требуется! Тщательно перемешать до получения однородной массы.		Для пистолета RP Сопло: 1,2÷1,6 мм. Давление: 2÷2,5 бар. Для пистолета HVLP Сопло: 1,3÷1,5 мм. Давление на входе 2,0 бар.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 18÷20 сек. при 20°C DIN4.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Ок. 5 часов при 20°C (в зависимости от толщины слоя). Ок. 35 минут при 60°C (в зависимости от толщины слоя). Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ Ок. 3 часов при 20°C.		

	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ			ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR
	Между слоями:	Ок. 5 ÷10 мин.		8÷10 минут КВ при толщине 100÷140 μт. Не превышать температуры 60°С. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR.
	Перед прогреванием:	Ок. 10 мин.		
	Перед покраской «мокрым по мокрому»:	45÷60 мин.		Внимание: перед началом прогревания подождать около 10 минут.
	Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.			
	ШЛИФОВАНИЕ «ПО СУХОМУ»			ШЛИФОВАНИЕ «ПО МОКРОМУ»
	- абразив: P400÷P500			- шлифование машинное P600÷P1000
	При работе «мокрым по мокрому» шлифование не требуется!			- шлифование ручное P800÷P1000
	ШЛИФОВАНИЕ «ПО МОКРОМУ»			При работе «мокрым по мокрому» шлифование не требуется!

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На эпоксидный грунт можно наносить:

- Двухкомпонентные покровные лаки
- Однокомпонентные базовые краски
- Двухкомпонентные акриловые грунты
- Двухкомпонентные полиэфирные шпатлёвки
- Двухкомпонентные эпоксидные шпатлёвки

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНИЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Антикоррозионный эпоксидный грунт 1:1	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель 1:1 для эпоксидного грунта	– 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Антикоррозионный эпоксидный грунт 1:1	5432 (0,5л светло-серый); 17118 (0,5л чёрный)
Отвердитель 1:1 для эпоксидного грунта	5433 (0,5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Сила позиции на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «ТРОТОН»
Зомброво, Польша