

Özellikleri

70-435, tamponları, trim şeritlerini, dış aynaları vb. onarmak ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan plastik yüzeyleri boyamak için tek bileşenli dokulu bir kaplamadır. ABS, ABS-PC, PP-den yapılmış temizlenmiş ve zımparalanmış plastik parçalara doğrudan yapışma. EPDM, PUR-RIM, PUR, sert PVC. Hızlı kuruma ve kolay uygulama ile iyi hava koşullarına dayanıklılık bu ürünün özellikleridir. 70 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı.

Fiziksel özellikler



12 month

VOC

400 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<840
1000 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<539



1000 ml:
Thinner for 70-453 Bumper Paint,
addition 10 - 15 %

Kullanmak 400 ml Aerosol



cleaning



shake well for
2 min



15 cm - 20 cm



1
15 - 20 µm



10 min
between coatings




clean valve

Kullanmak 1000 ml



cleaning



18 - 22 s
4 mm DIN



1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar



2



1. 5 - 8 min.
2. 10 - 15 min.



40 - 50 µm

Kurutma



400 ml
Aerosol



dust dry: 7 min
set to touch: 15 min



1000 ml

dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Depolama



Ürünü havalandırılan bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığına maruz kalmaktan uzak tutunuz.
+15°C ile 25°C arasında saklayınız.

Emniyet



Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu kontrol edin.



Bu veri sayfası yalnızca bilgi amaçlıdır. Bildiğimiz kadarıyla, sağlanan veriler en son standartlara uygundur ve ürünlerimizin üretiminde yılların deneyimine dayanmaktadır. Telif hakkı: Q-Company Int. GmbH'nin tüm hakları saklıdır.